DERBIGUM® AFRIQUE

CIMENCOL

Colle pour carrelage et pavement de sols
intérieur – extérieur

Définition

CIMENCOL est un produit pulvérulent, prédosé en usine, à base de liants hydrauliques, charges, résines et adjuvants spéciaux destinés à être mélangés à l'eau sur chantier.
CIMENCOL est un mortier colle type épais, utilisable en couche continue d'une épaisseur de 3 à 10 mm.

Principales applications

CIMENCOL est utilisé pour le collage des grès (pressés, cérame, ou étirés), terre cuite étirée, faïence, mosaïque de pâte de verre, dalles de marbres; sur les supports courants du bâtiment tels que: dalles sur terre-plein, plancher en dalles pleines, plancher béton à poutrelles, forme de protection d'étanchéité en toitures-terrasses, etc.

Caractéristiques techniques

CIMENCOL est une colle en poudre grise à base de liants hydrauliques, de résines, de silices à granulométrie contrôlée et d'adjuvants spéciaux selon une formulation des laboratoires de **l'ETANCHEITE TUNISIENNE S.A.**
CIMENCOL mélangé avec de l'eau, donne une pâte facile à travailler à l'aide d'une spatule dentelée pour la pose horizontale.
CIMENCOL fait sa prise avec un retrait presque nul en adhérant parfaitement à tous les supports courants du bâtiment.

Mode d'emploi

Préparation du support :
Tous les supports traditionnels sont aptes à recevoir des carrelages collés avec CIMENCOL. Ces supports doivent être propres, sains, solides et parfaitement dressés. Avant la mise en oeuvre, il est important de dépoussiérer soigneusement le support. Par temps chaud, ou si le support s'est trouvé exposé au soleil, ou s'il est poreux, il convient de l'humidifier préalablement à la pose.
Au moment de la pose, le support doit être à une température comprise entre + 5°C et + 30°C.

Préparation du mélange :
Il convient de gâcher CIMENCOL avec 6 litres d'eau par sac de 25 kg et procéder à un malaxage pendant 10 minutes au moins avant son utilisation. La préparation de CIMENCOL est utilisable pendant 2 heures.

Application du mélange :
CIMENCOL est mis en oeuvre sur le support par surface de 2 à 3 m^2 environ à l'aide d'une taloche métallique puis CIMENCOL est réparti au moyen d'une spatule dentelée.

ETANCHEITE TUNISIENNE S.A – Siège : 10, rue Mustapha Sfar – 1002 Tunis Belvédère – Tunisie
Tél. : (00216) 71 782.200 – Fax : (00216) 71 785.896
Site web : www.etancheite.com.tn / e-mail : derbigum@etancheite.com.tn / commercial@etancheite.com.tn
S.A. au capital : 3 024.000 DT – N° de registre de commerce : B164561996 – T.V.A. 00 500 R/A/M/000

La spatule dentelée couramment utilisée est celle à dents de 6 mm. Dans le cas de revêtement de grandes dimensions, il faut préférer une spatule à dents de 9 mm.

Mise en place des revêtements :

Il n'est pas nécessaire de mouiller les carreaux avant la pose, il est conseillé d'effectuer un lavage avec de l'eau dans le cas où l'envers du carrelage serait très poussiéreux. Il faut contrôler régulièrement que CIMENCOL n'ait pas formé une pellicule superficielle et qu'il soit encore frais d'où l'intérêt de travailler à l'avancement et particulièrement par temps chaud ou vent violent. D'éventuels ajustements des carreaux peuvent s'effectuer durant une heure après le début de la pose.

Consommation

La consommation de CIMENCOL est étroitement liée à l'état du support, à la nature du revêtement ainsi qu'à la taille des dents de la spatule. Dans le cas général, la consommation de CIMENCOL par m^2 peut varier de 3 à 8 kg.

Conditionnement

CIMENCOL est disponible en :

- Seau plastique de 15 kg et de 30 kg.
- Sac kraft de 25 kg

Stockage

La durée de vie de CIMENCOL en pot non ouvert est d'une année. Dans le cas d'ouverture pour l'utilisation partielle et fermeture soignée, le réemploi est possible.

Descriptif :

Article	Libellé	Qté	P.U	Total
	Pose des revêtements au sol. Sur un support parfaitement dressé, propre et sec, il sera posé des revêtements type "30x30" à l'aide d'une colle type CIMENCOL ou similaire. La colle sera enduite sur le support à l'aide d'une truelle. On appliquera sur la surface de la colle, un peigne à dents pour créer des sillons nettement formés. Les revêtements seront posés avec un joint de "3" mm. Les joints seront remplis à l'aide d'une barbotine imperméable type CAROJOIN ou similaire y compris coupes et toutes sujétions. La pose sera conforme au Cahier des Charges de CIMENCOL de Janvier 1992.			
N°	Le mètre carré	PM	PM	PM

NB : les valeurs entre guillemets sont modifiables selon le besoin.